

Descrizione

PAVITEC GLOSS è una finitura poliuretanica monocomponente all' acqua, trasparente opaca o satinata. Si caratterizza per elevata durezza e resistenza all' abrasione, all' usura e impermeabilità all' acqua.

Impieghi

PAVITEC GLOSS trova impiego come strato di finitura protettivo e impermeabile nelle pavimentazioni.

Applicazione

Il prodotto si applica compiendo un ciclo di 3 mani:

- per la prima mano diluire il prodotto con 10% di acqua e stenderlo con rullo mohair.
- dopo 2 ore applicare a rullo a mano incrociata la seconda mano di PAVITEC GLOSS tal quale.
- dopo 16 ore, applicare la terza mano di PAVITEC GLOSS tal quale.

Attendere l'asciugatura del prodotto in ambienti ben ventilati, a una temperatura superiore ai 10°C e umidità relativa minore dell' 85%.

Caratteristiche	Valore tipico
Viscosità (a 20°C)	20" DIN 4
Peso specifico	1,03 Kg/dm ³
Resistenza al graffio UNI 9428	Livello 5 in una scala da 1 (il peggiore) a 5 (il migliore)
Resistenza all'abrasione Taber UNI 9115	498,75
Grado di usura UNI 9115	55,32%
Livello di resistenza UNI 9115	Livello 5 in una scala da 1 (il peggiore) a 5 (il migliore)
Tempo di essiccazione	Riverniciabile dopo 2 h, carteggiabile dopo 8 h, pedonabile dopo 24 h

Confezioni

Tanica in plastica da 5 kg

Tanica in plastica da 20 kg

Consumi

150 g/m² per il ciclo completo di 3 mani.

Stoccaggio

Non conservare il prodotto in ambiente con temperature < 5°C (teme il gelo) e > 35°C.

Avvertenze

Prodotto destinato ad uso professionale. Non idoneo per trattamenti antispolvero di pavimentazioni in calcestruzzo.

Le caratteristiche tecniche e le modalità d'applicazione da noi indicate nel presente bollettino sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto.

Res.in.tec. LAB

Res.in.tec. Srl